Fiches techniques et d'utilisation
Joint noir haute température

Code article / Article No.:

53391

Langues / Languages:

fr

Une question, un renseignement ?

Notre **Centre de Relation Clients** est à votre écoute au

N°Azur 0 810 237 637

PRIX APPEL LOCAL

Du lundi au vendredi de 7h15 à 17h.

Berner France
Z.I. Les Manteaux
89331 Saint-Julien-Du-Sault Cedex
Tél. : 0 810 237 637
Fax : +33 3 86 99 44 03

FICHE TECHNIQUE

JOINT NOIR

NOM COMMERCIAL : **Joint Noir haute température**

CODE ARTICLE : 53391

CARACTERISTIQUES PHYSICO CHIMIQUES :

Nature	: silicone acétique
Densité à 20° C	: 1.05 - 1.25
Allongement à la rupture	: > 500 % (selon Din 53504)
Résistance à la rupture	: > 1.50 N/mm² (selon Din 53504)
Reprise élastique	: > 80 %
Vitesse de polymérisation	: 1.5 mn par 24 h (20° C et 65 % H.R.)
Résitance aux températures	: - 60° C à + 240° C

Excellente résistance à l'eau, aux huiles, graisses et solvants polaires. Adhérence parfaite sur carter d'huile, couvercle BV, cache culbuteur, pompe à eau, logement de thermostat.
Propriétés diélectriques exceptionnelles, excellent vieillissement, durcissement sans retrait permettant un rattrapage des irrégularités de surface. Elasticité permanente après durcissement.

UTILISATION :

Le JOINT NOIR Berner est un mastic silicone spécialement conçu et testé en fonction des dernières exigences techniques pour la réparation ou le remplacement de joints découpés dans le domaine de l'automobile. Il se présente sous forme de pâte thixotrope, polymérisant au contact de l'air, se transformant en une masse souple et résistante.

MODE D'EMPLOI :

- Nettoyer et dégraisser soigneusement les surfaces à traiter.
- Appliquer le joint silicone en poussant avec le doigt sur la buse.
- Lisser avec le doigt mouillé d'eau savonneuse.
- Après usage, laisser perler une noisette que vous enlèverez pour le réemploi.
- Le séchage est complet après 24 h.

RESTRICTION D'EMPLOI

Le JOINT NOIR Berner gonfle au contact permanent avec les carburants, de ce fait, il est contre indiqué de l'utiliser pour les joints de carburateur ou accessoires alimentant celui-ci (pompe à essence).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Récipient sous pression, protéger contre les rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme, source de chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Bien ventiler après usage. Inflammable. Le produit non vulcanisé risque d'irriter les yeux, dans ce cas, rincer abondamment à l'eau et demander un avis médical. Ne pas pulvériser près des yeux.

Nota : La présente notice constitue une information générale ; il est indispensable que chaque utilisateur vérifie préalablement l'adaptation du produit aux matériaux et aux méthodes de travail utilisées. Nos produits sont de qualités supérieures et constantes, mais ne pourraient être mis en cause du fait de leur utilisation ou de leur comportement, qui sont du domaine de la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Nos services techniques sont à la disposition de chaque utilisateur pour tous renseignements.